

DS-天和树脂系列

天和點石牌 为预促进、预触变型的不饱和聚酯树脂，具有低粘度、中等反应活性和后固化速度快的特性。对填料的浸润性好，特别适合亚克力板材、复合板材和玻璃钢之间的粘接，适合喷射工艺。

液体树脂技术指标

项目	单位	指标	测试标准
外观		粘稠液体	
色度 ()			
酸值			
粘度 °C			
凝胶时间			
固体含量			
°C稳定性		≥	

注：凝胶时间为 °C空气浴 树脂中加入 溶液。

树脂浇铸体性能指标 (仅供参考)

项目	单位	指标	测试标准
巴柯尔硬度			
拉伸强度			
弯曲强度			
热变形温度	°C		

注：实验环境温度 ± °C 相对湿度 ±

包装与贮存

天和點石牌 的包装为净重 或者 吨包装桶，在 °C下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期 储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准 () 测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。